

Datum: 03.03.2026

Seite 1 / 5

Prüfbericht GLK_20260226


Auftraggeber: G. + L. Krieg GmbH

Auftrag: Prüfung eines RC-Baustoffgemisches 0/45 gemäß TL G SoB-StB 04 im Rahmen der Eigenüberwachung

Probenahme: Die Proben wurden am 26.02.2026 auf dem Lagerplatz der Firma Krieg in Möglingen durch Herrn Capparelli entnommen. Es wurden 10 Einzelproben von je ca. 16 kg Probenmaterial gleichmäßig verteilt aus dem Haufwerk entnommen.
Der Probenehmer erfüllt die Vorgaben gemäß dem Anhang 4 Nr. 1 DepV zur Beprobung von festen Abfällen (fachkundiger Probenehmer).

Laborversuche: Bestimmung der stofflichen Zusammensetzung nach DIN EN 933-11
Bestimmung der Kornform nach DIN EN 933-4
Bestimmung der Korngrößenverteilung nach DIN EN 933-1
Bestimmung Materialwerte nach Anlage 1, Tabelle 1 gemäß ErsatzbaustoffV

Bemerkungen: Alle Vorgaben nach TL SoB-StB 20 werden im Rahmen der Eigenüberwachung (WPK) erfüllt.

Prüfer: 
Benjamin Meier M.Sc. (Geow.)
Laborleiter Baustoffprüfung



GLK_20260226

1. Stoffliche Kennzeichnung (DIN EN 933-11)

Bestandteile im Anteil > 4mm	Ist [M.-%]	Soll [M.-%]	Kategorie
Beton, Betonprodukte, Mauersteine aus Beton, hydraulisch geb. Gesteinskörnungen	53,5	-	R _C NR
Festgestein, Kies	17,2	-	R _U NR
Schlacke (Hochofen-, Stahlwerks-, Metallhüttenschlacke)	-	-	R _U NR
Klinker, Ziegel, Steinzeug	-	≤ 30	R _{b30-}
Kalksandstein, Mörtel und ähnliche Stoffe	1,0	≤ 5	R _{bk5-}
Mineralische Leicht- und Dämm- baustoffe, nicht schwimmender Poren- und Bimsbeton	-	≤ 1	R _{bm1-}
Bitumengebundene Baustoffe	28,3	≤ 30	R _{a30-}
Glas	-	≤ 5	R _{g5-}
Nicht schwimmende Fremdstoffe, z.B. Holz, Gummi, Kunststoffe, Textilien, Pappe, Papier	-	≤ 0,2	X _{0,2-}
Gipshaltige Baustoffe	-	≤ 0,5	R _{y0,5-}
Eisen- und nichteisenhaltige Metalle	-	≤ 2	X ₂₋
Schwimmendes Material	-	-	FL _{NR}

GLK_20260226

2. Kornform von groben Gesteinskörnungen (DIN EN 933-4)

		Ist	Soll
Kornform S_l	M.-%	4,1	≤ 15
Kategorie		Sl_{15}	Sl_{15}

3. Korngrößenverteilung (DIN EN 933-1, Waschen und Trockensiebung)

3.1 Feinanteile

Eigenschaft		Ist	Soll
Anteil $< 0,063$ mm	[M.-%]	3,0	≤ 5
Kategorie		erfüllt	UF_5

3.2 Überkorn

Eigenschaft		Ist	Soll
Durchgang	1,4 D [M.-%]	100,0	100
	D [M.-%]	100,0	90 - 99 ^{*)}
Kategorie			OC_{90}

^{*)} Ist der Siebrückstand aus $D < 1$ M.-%, so muss der Hersteller die typische Korngrößenverteilung aufzeichnen und angeben, wobei die Siebe D, und die zwischen 0 mm und D liegenden Siebe der Tabelle 1 der TL Gestein-StB enthalten sein müssen. (TL SoB-StB 20)

3.3 Anforderung an die Korngrößenverteilung von Teilmengen - Differenz der Siebdurchgänge


Siebe	mm	1 / 2	2 / 5,6	5,6 / 11,2	11,2 / 22,4
Differenz	M.-%	7,2	16,1	15,3	23,0
Anforderung	M.-%	4 - 15	7 - 20	10 - 25	10 - 25
Anforderung erfüllt		ja	ja	ja	ja

GLK_20260226

3.4 Korngrößenverteilung (DIN EN 933-1)

Sieböffnungs- weite [mm]	Siebrückstand [M.-%]	Siebdurchgang [M.-%]	Anforderung an die Korngrößenverteilung von Teilmenngen - Vergleich mit dem vom Hersteller angegebenen Wert (MDV)			
80	0,0	100,0	S-Werte	Toleranz	Hersteller- bereich	Anforder- ung erfüllt
63	0,0	100,0				
56	0,0	100,0				
45	0,0	100,0				
31,5	13,6	86,4	-	-	-	-
22,4	11,3	75,1	72	± 8	64 - 80	ja
16	10,6	64,5	-	-	-	-
11,2	11,1	53,4	51	± 8	43 - 59	ja
8	8,6	44,8	-	-	-	-
5,6	6,7	38,1	36	± 8	28 - 44	ja
4	6,3	31,8	-	-	-	-
2	9,8	22,0	23	± 7	16 - 30	ja
1	7,2	14,8	17	± 5	12 - 22	ja
0,5	5,1	9,7	12	± 5	7 - 17	ja
0,063	6,7	3,0				
< 0,063	3,0	-				

Baustoffgemisch 0/45 für Kies- und Schottertragschichten (TL SoB-StB)



GLK_20260226

4. Materialwerte nach Anlage 1, Tabelle 1 aus der EBV (Prüfmethode Säulenkurztest)

MEB		Messwert	RC 1	RC 2	RC 3
Parameter	Dim.				
ph-Wert ¹		-	6 - 13	6 - 13	6 - 13
el. Leitfähigkeit ²	µS/cm	-	2 500	3 200	10 000
Sulfat	mg/l	-	600	1 000	3 500
PAK ₁₅ ³	µg/l	-	4,0	8,0	25
PAK ₁₆ ⁴	mg/kg	-	10	15	20
Chrom ges.	µg/l	-	150	440	900
Kupfer	µg/l	-	110	250	500
Vanadium	µg/l	-	120	700	1 350
Einstufung gemäß ErsatzbaustoffV					

¹ Nur bei GRS Grenzwert, ansonsten stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichung ist die Ursachen zu prüfen

² Stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichung ist die Ursache zu prüfen

³ PAK₁₅ : PAK₁₆ ohne Naphtalin und Methylnaphtaline

⁴ PAK₁₆: stellvertretend für die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der Enviromental Protection Agency (EPA) 16 ausgeählte PAK untersucht